COV 1015 MATT

PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

PROTETTIVO TRASPARENTE OPACO ANTIGRAFFITI

DESCRIZIONE

Tecsit COV 1015 Matt è un protettivo trasparente opaco antigraffiti bicomponente. Offre una buona adesione al substrato ed un buon effetto perlante.
Pioggia e umidità non si attaccano alla superficie. Protegge il supporto da sporco e graffiti conservando il suo effetto di protettivo nel tempo. È possibile risciacquare il supporto per 15 volte, successivamente sarà necessario riapplicare il prodotto.

CAMPI DI IMPIEGO

- Intonaco
- Calcestruzzo
- Superfici lapidee
- Superfici in acciaio/alluminio
- Carrozze dei treni
- Segnaletica verticale

VANTAGGI

- Semplice applicazione
- L'effetto di protezione dura nel tempo (10-15 cicli di pulizia prima di perdere l'effetto perlante)
- Economico
- Lascai respirare il supporto sul quale è applicato

DATI TECNICI

Rapporto di catalisi	**Bicomponente**
Rapporto di miscelazione	A + B = 2:1 del peso
Peso specifico	1,0 g/cm^3
Viscosità	56 s
Pot Life	3 h
Temperatura di applicazione	da + 10°C a + 25°C
Tempo di asciugatura	8 h

CONSUMO

0,15 kg/mq applicata in 1 strato.

COLORI

Tecsit COV 1015 Matt è disponibile in colore trasparente opaco.

CONFEZIONI

Tecsit COV 1015 Matt è venduto in taniche di plastica da 20,0 kg (10,0 kg + 10,0 kg).

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

TECSIT SYSTEM® S.r.l.
Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
Sede Operativa - Via del Vapore, 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
P. iva e C.F. 02400270068
Tel. +39 0143 667749
email: info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com

COV 1015 MATT

PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

APPLICAZIONE

- **Preparazione del supporto**

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana.

- **Miscelazione**

Mescolare il componente Tecsit COV 1015 Matt parte **A** bene prima dell'uso, poi aggiungere il componente Tecsit COV 1015 Matt parte **B** secondo il rapporto di miscelazione (1:1). I componenti **A** e **B** di Tecsit COV 1015 Matt devono essere miscelati tramite un miscelatore meccanico a bassa velocità per 3-5 minuti.
ATTENZIONE: la miscelazione dei componenti deve essere effettuata molto accuratamente sopratutto sulle pareti e sul fondo del secchio fino a quando il composto non diventa completamente omogeneo.

- **Applicazione protettivo antigraffiti**

Applicare Tecsit COV 1015 Matt tramite pennello, rullo o sistema airless (pressione 2 atm, ugello 1,4 mm), sull'intera superficie in una sola mano.

AVVERTENZE

- Non applicare Tecsit COV 1015 Matt con temperature inferiori ai 10°C;
- Verificare precedentemente eventuali variazioni cromatiche dei supporti;

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.
Prodotto per **USO PROFESSIONALE.**

NOTE LEGALI

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione dei prodotti stessi.
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da noi menzionati devono essere considerati unicamente come valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 14/01/2019

TECSIT SYSTEM® S.r.l.
Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
Sede Operativa - Via del Vapore, 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
P. iva e C.F. 02400270068
Tel. +39 0143 667749
email: info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com