CRILAT FLOORING

PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

RIVESTIMENTO ANTIPOLVERE A BASSO SPESSORE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE

Tecsit Crilat Flooring è una resina metacrilica in soluzione di solventi, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra per assorbimento capillare nei manufatti di cemento.
Tecsit Crilat Flooring contiene speciali polimeri termoplastici ad alta temperatura di distorsione termica che esplicano azioni consolidate, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati, impedendo l'assorbimento di oli, acqua, sporco, ecc..
Il cemento trattato con Tecsit Crilat Flooring non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, è resistente ai lavaggi, non risulta appiccicoso, quindi non ritiene lo sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

- Consolidamento e protezione del calcestruzzo
- Trattamento di pavimentazioni industriali, parcheggi, magazzini, cantine, ecc..
- Trattamento cemento stampato

VANTAGGI

- Semplice applicazione (pennello, rullo o sistema airless)
- Protegge il calcestruzzo
- Consolida il calcestruzzo
- È possibile applicarlo su calcestruzzo fresco (8 h)
- Non ingiallisce
- Idrofobizzante
- Penetra in profondità

DATI TECNICI

Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Peso specifico	0,98 g/cm^3
Residuo secco in peso	40%
Viscosità (Brookfield)	150 cPs
Resistenza agli sbalzi termici	da - 35°C a + 90°C
Resistenza alle aggressioni chimiche	Buona
Pot Life	-
Secco al tatto	10 - 45 minuti
Pedonabilità	12 h (20°C)
Temperatura di applicazione	da + 5°C a + 35°C

CONSUMO

0,08 - 0,15 kg/mq applicata in 1 strato.

Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperature e metodi di applicazioni, possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit Crilat Flooring è disponibile in colore trasparente.

CONFEZIONI

Tecsit Crilat Flooring è venduto in latte di metallo da 15 o 20 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

TECSIT SYSTEM® S.r.l.
Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
Sede Operativa - Via del Vapore, 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
P. iva e C.F. 02400270068
Tel. +39 0143 667749
email: info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com

CRILAT FLOORING

APPLICAZIONE

- **Preparazione del supporto**

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. Il grado di umidità massima non deve superare il 5%.
Si consiglia di carteggiare liemente il pavimento prima dell'applicazione, in modo da eliminare il "latte" del cemento.

- **Miscelazione**

Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, tuttavia se il prodotto all'apertura risulta depositato o separato, mescolare a mezzo di trapano a bassi giri per omogeneizzarlo.

- **Applicazione antipolvere**

Applicare Tecsit Crilat Flooring sulla superficie tramite pennello, rullo o sistema airless.

	Consumo teorico
1. Supporto	-
2. **Tecsit Crilat Flooring**	0,08 - 0,15 kg/mq

AVVERTENZE

- La temperatura della superficie da trattare deve essere compresa tra i 5°C e i 35°C
- Evitare l'esposizione all'umidità prima della completa polimerizzazione
- Durante l'applicazione evitare il contatto con la luce solare diretta
- Il grado di umidità del supporto deve essere inferiore al 5%
- Se viene applicata su calcestruzzo fresco attendere almeno 8 ore
- L'adesione e la compatibilità al supporto è garantita su supporti e massetti realizzati/preparati con i prodotti Tecsit System
- I dati e i valori riportati nella presente s.t. sono da considerarsi validi esclusivamente se abbinati ad un sistema Tecsit System

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.
Prodotto per **USO PROFESSIONALE.**

NOTE LEGALI

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione dei prodotti stessi.
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da noi menzionati devono essere considerati unicamente come valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 15/01/2019

TECSIT SYSTEM® S.r.l.
Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
Sede Operativa - Via del Vapore, 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
P. iva e C.F. 02400270068
Tel. +39 0143 667749
email: info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com