



# EPOLACK 2900 AB

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA

<b>Descrizione</b>	Tecsit Epolack 2900 AB è un rivestimento bicomponente in resina epossidica a base alcool. Grazie ai particolari pigmenti utilizzati per la pigmentazione si ottengono pellicole di alta lucentezza, prive di appiccicosità, con eccezionale resistenza chimica e durezza superficiale. Assicura una superficie liscia ed uniforme, facilmente pulibile. Tecsit Epolack AB è certificato per il contatto alimentare diretto.																		
<b>Campi di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivestimento di pavimentazioni industriali in calcestruzzo;</li> <li>• Rivestimento di parcheggi multipiano in calcestruzzo;</li> <li>• Rivestimento di superfici metalliche;</li> <li>• Rivestimento interno di condotte destinate al contatto di acqua potabile;</li> <li>• Rivestimento interno di serbatoi per acqua potabile;</li> <li>• Rivestimento di superfici di strutture metalliche;</li> <li>• Rivestimento superficiale di calcestruzzo destinato al contatto con acqua potabile;</li> </ul>																		
<b>Dati prodotto</b>	<table border="1"> <tr> <td>Base</td> <td>Alcool</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di catalisi</td> <td>Bicomponente</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di miscelazione</td> <td>100 : 25</td> </tr> <tr> <td>Composizione</td> <td>Resine epossidiche</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Liquido viscoso</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>1,5 kg/lit</td> </tr> <tr> <td>Residuo secco</td> <td>95,0%</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>Alcool etilico (5 - 10 %)</td> </tr> <tr> <td>Pot Life</td> <td>30 minuti</td> </tr> </table>	Base	Alcool	Rapporto di catalisi	Bicomponente	Rapporto di miscelazione	100 : 25	Composizione	Resine epossidiche	Aspetto	Liquido viscoso	Peso specifico	1,5 kg/lit	Residuo secco	95,0%	Diluizione	Alcool etilico (5 - 10 %)	Pot Life	30 minuti
Base	Alcool																		
Rapporto di catalisi	Bicomponente																		
Rapporto di miscelazione	100 : 25																		
Composizione	Resine epossidiche																		
Aspetto	Liquido viscoso																		
Peso specifico	1,5 kg/lit																		
Residuo secco	95,0%																		
Diluizione	Alcool etilico (5 - 10 %)																		
Pot Life	30 minuti																		
<b>Consumo</b>	<p>0,25 kg/mq (applicato in due strati)</p> <p>Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.</p>																		
<b>Colori</b>	<p>Tecsit Epolack 2900 AB è disponibile in colore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL</li> </ul>																		
<b>Confezioni</b>	<p>Tecsit Epolack 2900 AB è disponibile in confezioni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,5 kg (10 + 2,5)</li> </ul>																		
<b>Conservazione</b>	<p>Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.</p>																		



# EPOLACK 2900 AB

## RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA

Dati tecnici		
Resistenza alla temperatura	+150°C	-
Viscosità	Tixotropica	-
Resistenza agli aggressivi chimici	Buona	-
Resistenza alla luce solare diretta	Sensibile alla luce solare diretta	-
Applicazione seconda mano	72 h max	-
Modalità di applicazione		
Preparazione del supporto	<p>La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. L'umidità relativa del supporto non deve superare il 5% (per stabilire il grado di umidità è necessario utilizzare un igrometro digitale o un igrometro al carburo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Supporti in CLS, massetti cementizi:</b> in funzione al tipo di supporto occorre preparare adeguatamente le superfici mediante sabbiatura, pallinatura, scarifica meccanica, bocciardatura o altro metodo da valutarsi in base al caso specifico. Eventuali avvallamenti, buche o crepe devono essere ripristinate preventivamente con prodotti idonei (Tecsit Polyjoint MM o Tecsit Epiconcrete) da scegliersi in base agli spessori da ripristinare.</li> <li>• <b>Supporto metallico:</b> verificare lo stato del supporto e successivamente eseguire un ciclo di sabbiatura a secco di grado SA 21/2. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il sistema di sabbiatura a secco è necessaria una diversa preparazione dei supporti, come ad esempio la spazzolatura o la pulizia meccanica con attrezzi raschianti o a percussione.</li> </ul> <p>Prima della posa del sistema, prestare particolare attenzione ai giunti di dilatazione, ai raccordi tra superfici orizzontali e verticali che devono essere opportunamente trattati con sigillante poliuretano a medio modulo (Tecsit Polyjoint MM).</p>	
	Primer	<p>L'utilizzo del primer è fondamentale per poter aumentare l'adesione del prodotto al supporto e creare una barriera al vapore. I primer consigliati per l'utilizzo assieme a Tecsit Epolack 2900 AB sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecsit Primer AB (supporti porosi, cemento sdruciolevole, CLS)</li> <li>• Tecsit ECT (supporti umidi)</li> </ul> <p>Il consumo del primer è direttamente proporzionale alla porosità del supporto da primerizzare. Prima di applicare il prodotto assicurarsi che il primer sia indurito (fuori polvere). È importante applicare il prodotto entro e non oltre le 72 ore dall'applicazione del primer, qualora non sia possibile, sarà necessario una nuova applicazione del primer.</p>
Preparazione prodotto	<p>Mescolare il componente Tecsit Epolack 2900 AB parte A per qualche minuto.          Mescolare il componente Tecsit Epolack 2900 AB parte B (catalizzatore) per qualche minuto.          Versare il componente B nel recipiente del componente A e continuare a miscelare sino a completa omogeneizzazione. Dopo la miscelazione lasciare il materiale a riposo per ca. 10 minuti. Evitare tempi di miscelazione eccessivi per ridurre la quantità d'aria inglobata.          Tecsit Epolack 2900 AB deve essere miscelato con miscelatore meccanico a bassa velocità. (trapano e agitatore con velocità 300 / 400 giri al minuto)</p>	
Applicazione prodotto	<p>Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: pennello, rullo o sistema airless.          Dopo avere preparato e primerizzato il supporto, procedere con l'applicazione di Tecsit Epolack 2900 AB in maniera uniforme in minimo due strati.</p>	
Pulizia attrezzature	<p>Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con alcool. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.</p>	
Sistemi di applicazione		
<b>Rivestimento in resina su calcestruzzo</b>		
1	Primer AB*	0,2 kg/mq
2	Epolack 2900 AB	0,15 kg/mq
3	Epolack 2900 AB	0,10 kg/mq
<b>Rivestimento superfici metalliche</b>		
1	Primer AB*	0,07 kg/mq
2	Epolack 2900 AB	0,15 kg/mq
3	Epolack 2900 AB	0,10 kg/mq

\*consultare la scheda tecnica del prodotto

\*consultare la scheda tecnica del prodotto



# EPOLACK 2900 AB

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA

## Avvertenze

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;
- Non applicare se sul supporto è presente rugiada;
- Non applicare su superfici umide con umidità residua > 5% o soggetti a risalita di umidità;
- Non diluire il prodotto con solventi non idonei;
- Non applicare se il tempo minaccia pioggia;
- Non applicare se presente foschia o nebbia;
- L'adesione e la compatibilità sui supporti è garantita con prodotti Tecsit;
- I dati e i valori riportati sono da considerarsi validi esclusivamente se abbinati ad un sistema Tecsit;
- Codici RAL uguali ma con lotti di produzione differente possono manifestare leggera variazione cromatica;

## Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

**Prodotto per USO PROFESSIONALE.**

## Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.tecsitsystem.com](http://www.tecsitsystem.com).