



SUNDECK WOOD OIL

IMPREGNANTE PER LEGNO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|-------|----------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|---|
| Descrizione | Tecsit Sundeck Wood Oil è un impregnante per legno. Composto da oli naturali e sintetici, additivati da assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti-invecchianti contro il degrado del legno. Non screpola. Particolarmente indicato per il trattamento di legni sud americani (IPE Lapacho, Tobaco, ecc..) e per legni da esterno tinti in autoclave. Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campi di applicazione | <ul style="list-style-type: none"> • Pavimenti lignei all'esterno; • Pavimenti lignei bordo piscina; • Terrazze lignei; • Camminamenti in legno; • Infissi in legno; • Staccionate; • Gazebo; • Legni tinti in autoclave; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dati prodotto | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Base</td> <td style="width: 50%;">Acqua</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di catalisi</td> <td>Monocomponente</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di miscelazione</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composizione</td> <td>Dispersione di resine acriliche</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td>Fuori polvere</td> <td>6 h</td> </tr> <tr> <td>Fuori impronta</td> <td>24 h</td> </tr> <tr> <td>Carteggiabilità</td> <td>Non carteggiare</td> </tr> <tr> <td>Pot Life</td> <td>-</td> </tr> </table> | | Base | Acqua | Rapporto di catalisi | Monocomponente | Rapporto di miscelazione | - | Composizione | Dispersione di resine acriliche | Aspetto | Liquido | Fuori polvere | 6 h | Fuori impronta | 24 h | Carteggiabilità | Non carteggiare | Pot Life | - |
| Base | Acqua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapporto di catalisi | Monocomponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapporto di miscelazione | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composizione | Dispersione di resine acriliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspetto | Liquido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuori polvere | 6 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuori impronta | 24 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carteggiabilità | Non carteggiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pot Life | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo | 0,05 - 0,1 lt/mq (applicato in uno o più strati) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colori | Tecsit Sundeck Wood Oil è disponibile in colore: <ul style="list-style-type: none"> • Trasparente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confezioni | Tecsit Sundeck Wood Oil è disponibile in confezioni da: <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 lt • 5,0 lt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conservazione | Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SUNDECK WOOD OIL

IMPREGNANTE PER LEGNO

| Modalità di applicazione | |
|---------------------------------|---|
| Preparazione del supporto | La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare la penetrazione del prodotto. Procedere con una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120 / 150. |
| Preparazione prodotto | Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore, tramite trapano a bassi giri, per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto. |
| Applicazione prodotto | Applicare Tecsit Sundeck Wood Oil tramite pennello per tutta la superficie in minimo due mani. |
| Avvertenze | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione; • Teme il gelo; |
| Misure di sicurezza | |
| | <p>Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.</p> <p>Prodotto per USO PROFESSIONALE.</p> |
| Note legali | |
| | <p>Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.tecsitsystem.com.</p> |